

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. DoP-SK-C30C-009

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

CALBERG QSI MEMBRANE C30C

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobok je určený na použitie v budovách a inžinierskych stavbách na účely: ochrany proti prenikaniu(1.3), regulácie vlhkosti (2.2), zvyšovania elektrického odporu (8.2), fyzikálnej odolnosti (5.1), použitia v prostrediach s požiadavkami na reakciu na oheň ako povrchová úprava normy STN EN 1504-2. Kvapalne aplikovaný vodotesný výrobok na účely: vodotesnenie v interiéri a exteriéri, premostenie trhlín v podklade a zabezpečenie prídržnosti po rôznych typoch namáhaniach normy STN EN 14891: 2017.

3. Výrobca:

DOSA Betón, s.r.o., Predmier 425, 013 51 Predmier, IČO: 45672521

4. Splnomocnený zástupca:

Nie je ustanovený

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

STN EN 1504-2; STN EN 14891: 2017

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

č. 1301 - TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	NPD**	STN EN 1504-2
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD**	
Odolnosť proti oderu	NPD**	
Mriežková skúška	NPD**	
Priepustnosť CO ₂	s _D > 50 m	
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I: s _D < 5 m	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	w < 0,1 kg/m ² · h ^{0.5}	
Odolnosť proti zmenám teploty – zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou	bez pľuzgierov, trhlín, bez odlupovania Prídržnosť po skúške ≥ 0,8 N/mm ²	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD**	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	NPD**	
Schopnosť prekrytia trhlín	Trieda A4 (+23°C)	
Odolnosť proti nárazu	Trieda I: ≥ 4 N/m	

Prídržnosť odtrhovou skúškou	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Reakcia na oheň po nanesení	A1	
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD**	
Správanie sa po umelom starnutí	po 2000 h umelého starnutia bez plúzgierov, trhlín, odlupovania	
Antistatické vlastnosti	NPD**	
Prilnavosť na vlhký betón	NPD**	

* Karta bezpečnostných údajov

** hodnota nedefinovaná

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná prídržnosť ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	STN EN 14891: 2017
Vodotesnosť	bez prenikania	
Schopnosť premostenia trhlín	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Prídržnosť po starnutí v teple	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Nebezpečné látky	KBÚ*	

* Karta bezpečnostných údajov

** hodnota nedefinovaná

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Peter Uherek, Manažér výroby suchých zmesí

V Predmieri, dňa: 17.04.2026

Podpis a pečiatka

DOSA Betón, s.r.o.
Predmier 425, 013 51
IČO: 45672521
IČ DPH: SK2023073318

